





CARACTÉRISTIQUES ÉTAT DE CORROSION CORROSION	Technologie	Anodes ligaturées au ferraillage	Anodes placées dans des forages	Peinture appliquée en surface du parement & fils en platine splittés en surface	Anodes discrètes placées dans des forages / anodes surfa- ciques splittées en surface
	Ouvrages anciens				
	Ouvrages neufs		×	×	
	Durée de vie moyenne	de 10 à 15 ans	de 15 à 25 ans	de 25 à 35 ans	de 50 à 100 ans
	Densité de ferraillage (m²acier/m²béton)	< 1	< 2	< 3	œ
	Solution normative ref EN ISO 12696			⊘	
	Faible				
	Modéré			Ø	
	Fort			Ø	
	Ajustement du courant		×	Ø	
	Densité de courant max (mA/m²acier)	2	10	20	80
	Monitoring à distance			②	
	Services de surveillance ouvrage	×		Ø	Ø